



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L18227



欧标检测技术（杭州）有限公司
European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

检测报告

报告查询电话: 0571-82327572 82327571
报告查询邮箱: info@european-norm.com
查询报告官网: www.european-norm.com



防伪扫码查询

报告编号: ENT2601151145
防伪码: 745223397

第 1 页 共 7 页

客户信息	委托单位: 甲骨文国际服装有限公司		
客供样品信息	样品名称: 短袖 polo 颜色: 藏青色		
检测类型	委托检测	检测地点	本实验室
送检样品数量	1	样品状态	正常
样品受理/检测起始日期	2026 年 01 月 15 日	检测完成/报告签发日期	2026 年 01 月 20 日
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B 类 GB/T 31888-2015 中小学生校服		
综合检验结论	样品所检并要求判定项目 符合<GB 31701-2015 B 类>相应的技术要求 样品所检并要求判定项目 符合<GB/T 31888-2015>相应的技术要求		
检测结果及单项判定	单项结果详见检测数据页。 (检验检测专用章)		
样品呈现	样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样见本报告的末页。		
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行 (有注明的除外)。		

批准人:

张明华

(物理项目)

吴金雅

(化学项目)

欧标检测技术（杭州）有限公司 European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

地址: 浙江省杭州市萧山区衙前镇明华村浙江纺织采购博览城 43 幢 4 楼 1 号

Address : No.1,Floor 4,Building 43,Zhejiang Textile Purchase Expo City,Minghua Village,Yaqian Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang, China.

电话 Tel. : 0571-82327572 82327571 Email: info@european-norm.com 网址 Web: www.european-norm.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L18227



欧标检测技术（杭州）有限公司
European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

检测报告

报告查询电话: 0571-82327572 82327571
报告查询邮箱: info@european-norm.com
查询报告官网: www.european-norm.com



防伪扫码查询

报告编号: ENT2601151145
防伪码: 745223397

第 2 页 共 7 页

检测数据:

检测项目		单位	测试要求	测试结果	单项判定	方法标准
白色面料：						
纤维含量（公定）		%	—	棉： 96.2 氨纶： 3.8	—	GB/T 2910.1-2009* FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013 DW 型多纤维贴衬
	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013 DW 型多纤维贴衬
耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013 DW 型多纤维贴衬
	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013 DW 型多纤维贴衬
耐碱汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013 DW 型多纤维贴衬
	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013 DW 型多纤维贴衬
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
异味		—	无异味	无异味	符合	GB 18401-2010 6.7
甲醛		mg/kg	≤75	未检出	符合	GB/T 2912.1-2009 检出限 20mg/kg
PH		—	4.0-8.5	6.5	符合	GB/T 7573-2009 萃取介质：KCL 溶液
可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用	未检出	符合	GB/T 17592-2024 检出限 5mg/kg
耐人造光色牢度		级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2019 方法 3，参考 4 级蓝色 羊毛标样

欧标检测技术（杭州）有限公司 European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

地址: 浙江省杭州市萧山区衙前镇明华村浙江纺织采购博览城 43 幢 4 楼 1 号

Address : No.1,Floor 4,Building 43,Zhejiang Textile Purchase Expo City,Minghua Village,Yaqian Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang, China.

电话 Tel. : 0571-82327572 82327571 Email: info@european-norm.com 网址 Web: www.european-norm.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L18227



欧标检测技术（杭州）有限公司
European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

检测报告

报告查询电话: 0571-82327572 82327571
报告查询邮箱: info@european-norm.com
查询报告官网: www.european-norm.com



防伪扫码查询

报告编号: ENT2601151145
防伪码: 745223397

第 3 页 共 7 页

检测项目		单位	测试要求	测试结果	单项判定	方法标准
耐光汗复合色牢度	酸	级	≥3-4	4	符合	GB/T 14576-2009 4 级蓝色羊毛标样暴晒至变色达到灰卡 4-5 级
	碱	级	≥3-4	4	符合	GB/T 14576-2009 4 级蓝色羊毛标样暴晒至变色达到灰卡 4-5 级
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008 A（1） DW 型多纤维贴衬
	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008 A（1） DW 型多纤维贴衬
起毛起球性能		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 4802.1-2008 参数：E
藏青色面料：						
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013 DW 型多纤维贴衬
	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013 DW 型多纤维贴衬
耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013 DW 型多纤维贴衬
	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013 DW 型多纤维贴衬
耐碱汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013 DW 型多纤维贴衬
	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013 DW 型多纤维贴衬
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3	3	符合	GB/T 3920-2008

欧标检测技术（杭州）有限公司 European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

地址: 浙江省杭州市萧山区衙前镇明华村浙江纺织采购博览城 43 幢 4 楼 1 号

Address : No.1,Floor 4,Building 43,Zhejiang Textile Purchase Expo City,Minghua Village,Yaqian Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang, China.

电话 Tel. : 0571-82327572 82327571 Email: info@european-norm.com 网址 Web: www.european-norm.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L18227



欧标检测技术（杭州）有限公司
European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

检测报告

报告查询电话: 0571-82327572 82327571
报告查询邮箱: info@european-norm.com
查询报告官网: www.european-norm.com



防伪扫码查询

报告编号: ENT2601151145
防伪码: 745223397

第 4 页 共 7 页

检测项目		单位	测试要求	测试结果	单项判定	方法标准
异味		—	无异味	无异味	符合	GB 18401-2010 6.7
甲醛		mg/kg	≤75	未检出	符合	GB/T 2912.1-2009 检出限 20mg/kg
PH		—	4.0-8.5	6.6	符合	GB/T 7573-2009 萃取介质：KCL 溶液
可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用	未检出	符合	GB/T 17592-2024 检出限 5mg/kg
耐人造光色牢度		级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2019 方法 3，参考 4 级蓝色 羊毛标样
耐光汗复合色牢度	酸	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 14576-2009 4 级蓝色羊毛标样暴晒 至变色达到灰卡 4-5 级
	碱	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 14576-2009 4 级蓝色羊毛标样暴晒 至变色达到灰卡 4-5 级
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008 A（1） DW 型多纤维贴衬
	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008 A（1） DW 型多纤维贴衬
起毛起球性能		级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008 参数：E
成品：						
残留金属针		—	符合 GB31701-2015 4.5.2 要求 不允许残留金属针等锐利物	无残留金属针等锐 利物	符合	GB/T 24121-2009
接缝强力#	后袖窿 缝	N	≥140	160	符合	GB/T 13773.1-2008

欧标检测技术（杭州）有限公司 European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

地址: 浙江省杭州市萧山区衙前镇明华村浙江纺织采购博览城 43 幢 4 楼 1 号

Address : No.1,Floor 4,Building 43,Zhejiang Textile Purchase Expo City,Minghua Village,Yaqian Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang, China.

电话 Tel. : 0571-82327572 82327571 Email: info@european-norm.com 网址 Web: www.european-norm.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L18227



欧标检测技术（杭州）有限公司
European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

检测报告	报告查询电话: 0571-82327572 82327571 报告查询邮箱: info@european-norm.com 查询报告官网: www.european-norm.com
报告编号: ENT2601151145 防伪码: 745223397	第 5 页 共 7 页



防伪扫码查询

备注: #表示该项目经客户同意分包至有能力实验室浙江纺都检测技术有限公司, 其 CMA 证书编号: 221111343137, 其 CNAS 编号: L18744。

欧标检测技术（杭州）有限公司 European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

地址: 浙江省杭州市萧山区衙前镇明华村浙江纺织采购博览城 43 幢 4 楼 1 号

Address : No.1,Floor 4,Building 43,Zhejiang Textile Purchase Expo City,Minghua Village,Yaqian Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang, China.

电话 Tel. : 0571-82327572 82327571 Email: info@european-norm.com 网址 Web: www.european-norm.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L18227



欧标检测技术（杭州）有限公司
European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

检测报告

报告查询电话: 0571-82327572 82327571
报告查询邮箱: info@european-norm.com
查询报告官网: www.european-norm.com



防伪扫码查询

报告编号: ENT2601151145
防伪码: 745223397

第 6 页 共 7 页

附 24 种可分解致癌芳香胺染料清单:

序号	化学文摘号	化学名称
1	92-67-1	4-aminobiphenyl 4-氨基联苯
2	92-87-5	benzidine 联苯胺
3	95-69-2	4-chloro-o-toluidine 4-氯邻甲苯胺
4	91-59-8	2-naphthylamine 2-萘胺
5	97-56-3	o-aminoazotoluene 邻氨基偶氮甲苯
6	106-47-8	p-chloroaniline 对氯苯胺
7	615-05-4	2,4-diaminoanisole 2,4-二氨基苯甲醚
8	101-77-9	4,4'-diaminobiphenylmethane 4,4'-二氨基二苯甲烷
9	91-94-1	3,3'-dichlorobenzidine 3,3'-二氯联苯胺
10	119-90-4	3,3'-dimethoxybenzidine 3,3'-二甲氧基联苯胺
11	119-93-7	3,3'-dimethylbenzidine 3,3'-二甲基联苯胺
12	838-88-0	3,3'-dimethyl-4,4'-diaminobiphenylmethane 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷
13	120-71-8	p-cresidine 2-甲氧基-5-甲基苯胺
14	101-14-4	4,4'-methylene-bis-(2-chlorolaniline) 4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)
15	101-80-4	4,4'-oxydianiline 4,4'-二氨基二苯醚
16	139-65-1	4,4'-thiodianiline 4,4'-二氨基二苯硫醚
17	95-53-4	o-toluidine 邻甲苯胺
18	95-80-7	2,4-toluylenediamine 2,4-二氨基甲苯
19	137-17-7	2,4,5-trimethylaniline 2,4,5-三甲基苯胺
20	90-04-0	o-anisidine 邻氨基苯甲醚
21	95-68-1	2,4-xylidine 2,4-二甲基苯胺
22	87-62-7	2,6-xylidine 2,6-二甲基苯胺
23	99-55-8	2-amino-4-nitrotoluene 2-氨基-4-硝基甲苯
24	60-09-3	4-aminoazobenzene 4-氨基偶氮苯

欧标检测技术（杭州）有限公司 European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

地址: 浙江省杭州市萧山区衙前镇明华村浙江纺织采购博览城 43 幢 4 楼 1 号

Address : No.1,Floor 4,Building 43,Zhejiang Textile Purchase Expo City,Minghua Village,Yaqian Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang, China.

电话 Tel. : 0571-82327572 82327571 Email: info@european-norm.com 网址 Web: www.european-norm.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L18227



欧标检测技术（杭州）有限公司
European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

检测报告

报告查询电话: 0571-82327572 82327571
报告查询邮箱: info@european-norm.com
查询报告官网: www.european-norm.com

报告编号: ENT2601151145
防伪码: 745223397

第 7 页 共 7 页



防伪扫码查询

送检样品



声明:

1. 报告未经本机构批准不得复制（全文复制除外），复制报告未加盖本机构检验检测专用章无效。
2. 报告无批准人（授权签字人）签名无效；报告无本机构检验检测专用章无效；报告涂改无效。
3. 报告中委托方提供的客户信息和样品信息的真实性由委托方负责；报告中的检测结果仅对送检样品负责。
4. “*”表示该项目不在本公司 CNAS 认可范围内。“#”表示该项目由分包实验室完成。
5. 若对检测报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。
6. 检测/判定依据由客户提供，实验室应客户要求来判定。

***** 报告结束 *****

欧标检测技术（杭州）有限公司 European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇明华村浙江纺织采购博览城 43 幢 4 楼 1 号

Address : No.1,Floor 4,Building 43,Zhejiang Textile Purchase Expo City,Minghua Village,Yaqian Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang, China.

电话 Tel. : 0571-82327572 82327571 Email: info@european-norm.com 网址 Web: www.european-norm.com